



Professionele High Tack schilderstape

Art.nr. 1063

- Professionele schilderstape/afplaktape/maskeertape
- Ontwikkeld voor professionele schildersbedrijven, bouwplaatsen, industriële toepassingen en positioneren tijdens beletteren
- Goede aanvangskleefkracht
- De tape biedt de benodigde rek om o.a. rondingen van diverse ondergronden nauwkeurig te kunnen volgen
- Hecht ook op onregelmatige of ruwe oppervlakken

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Kunstharsrubber
Kleefkracht	5.8N/25mm RVS
Drager	Latex geïmpregneerde drager
Temperatuurbereik	60°C (kortstondig, max. 60 min, 80°C)
Rek tot breuk	11%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Geen lijmresten bij verwijderen als de verf is opgedroogd (binnen 1 dag)
Liner	n.v.t.
Dikte	0.13mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Brute aluminium • Blank staal 	<ul style="list-style-type: none"> • Geanodiseerd aluminium
Staalsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Electrolytisch verzinkt staal • Koud gevormd staal (CRS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gepoedercoat staal • KLT gecoat staal
RVS-soorten:	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.4401-1.4573-1.4404 	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.403-1.4554-1.4307
Kunststofsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Alucabond • PET-A & PET-G • Plexiglas • Perspex • Altoglas 	<ul style="list-style-type: none"> • PMMA-GS • PMMA-XT • Polycarbonaat • Polyester • Polyethyleen (PE) • Polypropyleen (PP)
Lakken:	<ul style="list-style-type: none"> • Auto & scheepslakken 	<ul style="list-style-type: none"> • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl