



Autoschade afplakband/masking tape

- Professionele autoschade afplakband zowel voor gebruik bij lakken op waterbasis en o.b.v. oplosmiddelen
- Na het droogproces in de cabine of m.b.v. infrarood lampen verwijderbaar zonder lijmresten
- Oplosmiddel- & vochtbestendig tijdens droogcyclus
- De belijming is 'stain-resistant' en zal geen vlekken veroorzaken op de bestaande lak tijdens het drogen
- Scherpe rand door speciale snijtechniek
- Door latex impregnatie vocht- & verfafstotend
- Goede hechting bij overlap op de eigen rug van de tape ter voorkoming van neerslag van spuitnevel
- De tape biedt de benodigde rek om bijvoorbeeld rondingen van raamrubbers nauwkeurig te kunnen volgen

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Kunstharsrubber
Kleefkracht	5N / 25mm RVS
Drager	Latex geïmpregneerde drager
Temperatuurbereik	80°C (110°C max. 30 minuten)
Rek tot breuk in %	8%
Met de hand scheurbaar	Ja
Lijmresten na verwijderen	Geen lijmresten of breuk bij verwijdering binnen 5 dagen onder normale omstandigheden
Densiteit	n.v.t.
Liner	n.v.t.

Toe te passen op de volgende materialen

Brute aluminium	Geanodiseerd aluminium
Alucabond	Blank staal
Koud gevormd staal	Electrolytisch verzinkt staal
Gegalvaniseerd staal	KTL gecoat staal
Gepoedercoat staal	RVS-1.403-1.4554-1.4307
RVS-1.4401-1.4573-1.4404	PMMA-XT
PMMA-GS	PET-A & PET-G
Polycarbonaat	Polypropyleen (PP)
Polyethyleen (PE)	Polyester
Auto- & scheepslakken	Schilderwerk

Bestelnummer	Breedte	Lengte	Dikte	Winkelassortiment	Doosinhoud	Kleur
106510050	100mm	50m	0.13mm	Nee	12	Geel
10651550	15mm	50m	0.13mm	Nee	60	Geel
10651950W	19mm	50m	0.13mm	Ja	48	Geel
10652550W	25mm	50m	0.13mm	Ja	36	Geel
10653850W	38mm	50m	0.13mm	Ja	24	Geel
10655050W	50mm	50m	0.13mm	Ja	24	Geel

Zie voor verdere info:

<https://berkleba.nl/product/tapes/enkelzijdig/markeren-maskeren-repareren-zandstralen-en-afplakken/maskingtape-autoschade-afplakband/>

Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantie bepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van tape, lijm en kit tijdens opslag is ca. 12 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met Uv-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl