



PP gemetalliseerde chroomtape, 30 Mμ

Art.nr. 1091

- Soepele chroomtape, speciaal ontwikkeld voor het afplakken van zeefdrukramen
- Door zijn gunstige prijs en goede prestaties ook geschikt voor afplakken van naden tussen isolatiemateriaal
- Ook geschikt voor het afdekken van screens
- Geschikt voor detectie
- UV- & verouderingsbestendig
- Goede hechting onder diverse omstandigheden
- Ook leverbaar als vellen, speciaal ontwikkeld voor gebruik in zeefdrukmachines
- LET OP: Dit product is 6 maanden houdbaar. En is dus minder lang houdbaar dan de gemiddelde 12 maanden die voor tapes gelden.

Technische specificaties:

Lijmsysteem	Acryl op waterbasis
Kleefkracht	7.5N / 25mm RVS
Drager	Gemetalliseerde BOPP film
Temperatuurbereik	80°C
Rek tot breuk	160%
Met de hand scheurbaar	Nee
Lijmresten na verwijderen	Ja
Liner	n.v.t.
Dikte	0.05mm

Toe te passen op de volgende materialen *

Aluminiumsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Brute aluminium • Geanodiseerd aluminium
Staalsoorten:	<ul style="list-style-type: none"> • Blank staal • Koud gevormd staal • KTL gecoat staal
RVS-soorten:	<ul style="list-style-type: none"> • RVS-1.4401-1.4573-1.4404 • RVS-1.403-1.4554-1.4307
Kunststofsoorten overig:	<ul style="list-style-type: none"> • Alucabond • PET-A & PET-G • Altoglas • PMMA-GS • Polycarbonaat • PMMA-XT • Polyester • Perspex • Polyethyleen (PE) • Plexiglas • Polypropyleen (PP)
Karton:	<ul style="list-style-type: none"> • Wit karton • Gecaseerd karton • Kraft karton • Gecaseerd karton (UV gelakt) • Gerecycled karton
Hout	
Lakken:	<ul style="list-style-type: none"> • Auto & scheepslakken • Schilderwerk

* Ondanks dit advies, altijd vooraf testen op eigen materiaal.

Informatie over verkrijgbare afmetingen, maatwerk en voorraad vind je op onze website:



Gebruiksspecificatie:

Bij het aanbrengen van de tape dient de ondergrond schoon, droog en vetvrij te zijn. Voorkom het aanraken van de open zijde van de tape omdat dit de kleefkracht nadelig kan beïnvloeden. Alle lijmsystemen die op tapes worden gebruikt zijn drukgevoelig (niet vloeibaar). Daarom is het belangrijk de tape bij het aanbrengen stevig aan te drukken over het totale kleefoppervlak om zo voldoende verbinding op te bouwen.

Garantiebepaling:

De specificaties in dit productblad zijn gemiddelden en bieden geen garanties. De gebruiker dient vooraf altijd zelf vast te stellen of de tape, lijm of kit geschikt is voor het beoogde doel. De houdbaarheid van deze tape tijdens opslag is ca. 6 maanden, bij opslag op een koele en droge plaats met een gemiddelde temperatuur rond de 20°C (tenzij anders aangegeven). Tape, lijm en kit mogen tijdens opslag niet in direct contact komen met UV-licht of andere warmtebronnen. Tape altijd goed aandrukken en alleen toepassen op schone, droge en vetvrije ondergrond. Onze leveringsvoorwaarden vindt u voortaan op onze website: www.berkleba.nl